



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Wachsbeize

Technische Information

- Charakteristik:** Emulsion von natürlichen Wachsen in Wasser unter Mitverwendung von Salmiakgeist als Emulgierhilfe. Mit Ausnahme von **Rosner-Wachsbeize** Nr. 121 (farblos) enthalten alle andere Farbtöne Erdfarben und teilweise Farbstoffextrakte. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
- Anwendungsbereich:** **Rosner-Wachsbeize** wurde speziell für Nadelhölzer entwickelt. Im großen Umfang werden sie zur Farbgestaltung und Oberflächenveredelung von Schnitzarbeiten und Souvenirs, von Holzdecken und Dekorationen, aber auch bei Möbeln im alpenländischen Stil eingesetzt. Wachsbeize ergibt eine samtige, seidenmatte Oberfläche. Nicht geeignet für Möbel, die chemisch oder mechanisch beansprucht werden (z.B. Küchen, Sitzmöbel).
- Untergründe:** Trockenes, harzfreies Nadelholz, gehobelt und geschliffen, aber auch strukturiert. Der Untergrund muß sauber und tragfähig sein. Nicht geeignet sind sehr harzreiche Hölzer, da das austretende Harz verseift und weiße Flecken bildet.
- Verarbeitung:** **Rosner-Wachsbeize** wird mit einem metallfreien Pinsel oder Trikotlappen aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Nach kurzer Einwirkung wird der Überschuß an Beize abgenommen. **Rosner-Wachsbeize** kann auch mit Becherpistole oder Airmix-Geräten verarbeitet werden. Hierbei muß das Material gleichmäßig aufgetragen werden. Es ist darauf zu achten, daß nur nichtrostende Geräte verwendet werden und sich keine Lack- und Verdünnungsreste in den Spritzgeräten befinden. Nach einer Trocknungs- und Reaktionszeit von mind. 5 Stunden wird mit einer Roßhaar-, Ledereinsatzbürste oder mit einer geeigneten Bürstmaschine gut und gleichmäßig ausgebürstet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Merkblatt "Zehn Gebote für die Beizarbeit".
- Verdünnung:** **Rosner-Wachsbeize** wird gebrauchsfertig geliefert. Sie darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Zum Aufhellen eignet sich **Wachsbeize Nr. 121** (farblos). Je nach Farbton und Aufhellungsgrad ist mit einer Verminderung der Lichtechtheit zu rechnen. Zum Abtönen eignet sich **Ro-Aqua-Tönkonzentrat F** (max 10%). Bitte Technisches Merkblatt beachten.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: ca. 100 ml/qm
Ca. 10 qm/l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).
- Trockenzeit:** Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% relative Luftfeuchtigkeit): Ca. 5 Stunden
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Wachsbeize



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Grundierung und Überzüge:

Bei Hirnholz und wimrigem Wuchs empfehlen wir die Verwendung von **Rosner-Ausgleichlösung (Egalisator)** um starke Einläufe zu vermeiden. **Rosner-Wachsbeizen** können nicht mit den üblichen Lacken beschichtet werden. Um die Flächen spritzwasserfest zu machen, empfehlen wir 1-2 x mit **Schutzwachs MWF** zu überziehen. Da **Schutzwachs MWF** stumpfmatt auf trocknet, ist es zweckmäßig, mit einer weichen Bürste auf Seidenglanz zu polieren. Flächen, die auch gegen stehendes Wasser kurzfristig geschützt werden sollen (DIN 68861/1C) können mit Schutzwachs Super 85 nachbehandelt werden. Hierbei darf **Rosner-Wachsbeize** vorher nicht ausgebürstet werden. Bitte beachten Sie, daß sich je nach verwendetem Überzugsmaterial, der Farbton der **Wachs-Beize** verändern kann.

Gerätereinigung:

Mit warmem Wasser.

Lagerfähigkeit:

Im Original-Gebinde mind. 1 Jahr. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes mit Teilentnahmen ist es möglich, daß Bakterien eindringen, die enthaltene Farbextrakte angreifen und somit den Farbton verändern können.
Vor Frost schützen!

Sicherheit:

GefStoffV:	keine Kennzeichnung
BetrSichV:	entfällt
ADR/RID:	entfällt
UN-Code:	entfällt
VBG 23:	entfällt

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 03/08

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit